

PRECATEC® - Wandelement	Wanddicke (Rohbaumaße) [cm]	ca.-Wandgewicht ohne Beton für die Montage [kg/m <sup>2</sup> ]	Wandgewicht mit Beton (ohne Putz, trocken) [kg/m <sup>2</sup> ]	Betonverbrauch Vergussbeton [Liter / m <sup>2</sup> ] (Nettofläche)
Standard-Wand S 25	25	97	320	100
Standard-Wand S 30	30	107	340	100
Standard-Wand S 38	38	136	375	100
Niedrigenergie-Wand NE 37	37	73	345	109
Passiv-Wohnwand PH 47	47	76	348	109
Ultra-Passiv-Wand UPH 51	51	77	349	109

PRECATEC® - Wandelement	Wandbeschichtung	Gesamt- dicke [cm]	Wärmedurchlass- widerstand D [m <sup>2</sup> K/W]	Wärmedurch- gangskoeffizient U [W/m <sup>2</sup> K]	Schalldämm- maß Rw [db]	Wandmasse (Flächengewicht) [kg/m <sup>2</sup> ]
Standard-Wand S 25	unbeschichtet	25	1,45	0,62	52	320
Standard-Wand S 30	unbeschichtet	30	1,97	0,47	52	340
Standard-Wand S 38	unbeschichtet	38	2,61	0,36	53	375
Niedrigenergie-Wand NE 37	16 cm Wärmedämmung	37	5,38	0,18	48	345
Passiv-Wohnwand PH 47	26 cm Wärmedämmung	47	8,16	0,12	49	348
Ultra-Passiv-Wand UPH 51	30 cm Wärmedämmung	51	9,50	0,10	49	349

Druckfehler und Irrtum vorbehalten.